

当社の呼び強度と水セメント比の関係は次の通りです

水セメント比の指定のある場合は、次の表の中から満足する組み合わせをお選びください。

H24.4.1 から

呼び強度	水セメント比 (%)		
	N	BB	H(σ 7)
18	68.0	71.2	65.3
21	63.4	65.3	59.7
24	58.1	58.9	53.5
27	54.7	54.8	49.7
30	50.7	50.2	45.4
33	48.1	47.2	42.6
36	45.7	44.5	40.1
40	42.2	40.7	36.6
42	41.0	39.4	35.4
45	39.2	37.5	33.7
曲げ4.5	40.9	40.3	40.9

(株)シーズ 生コンクリート工場