

福島県土木工事に用標準配合一覧表 (平成29年度)

普通ポルトランドセメント

(株)シーズ

(標準形混和剤使用)

無筋鉄筋	区分番号	区分番号		(株)シーズ	呼び強度	配合強度	水セメント比	細骨材率	単体量(kg/m ³)					
							(%)	(%)	水	セメント	砂	砕石	混和剤	
無筋 コン クリ ート	②	普通	18-8-40	N	18-8-40N	18	22	68.0	44.6	155	228	848	1060	2.28
	③	規格外	18-3-20-C265-60%	N	24-3-20N	24	29	58.1	47.8	162	279	880	968	2.79
	④	普通	18-5-40-60%	N	24-5-40N	24	29	58.1	42.0	150	259	793	1102	2.59
	⑤	普通	18-8-40-C230-60%	N	24-8-40N	24	29	58.1	42.8	154	266	801	1078	2.66
	⑤-1	普通	18-8-40-60%	N	24-8-40N	24	29	58.1	42.8	154	266	801	1078	2.66
	⑥-1	普通	18-8-40-60%	N	24-8-40N	24	29	58.1	42.8	154	266	801	1078	2.66
	⑦	普通	18-15-40-C270-60%	N	24-15-40N	24	29	58.1	44.7	165	284	817	1018	2.84
	⑨-1	普通	18-8-40-55%	N	27-8-40N	27	32	54.7	41.6	154	282	773	1094	2.82
	⑪	普通	30-15-40-C370-50%	N	40-15-40N	40	47	42.2	36.8	167	396	637	1102	3.96
	⑫	舗装	曲げ4.5-2.5-40(規格外)	N	曲げ4.5-2.5-40N	曲げ4.5	曲げ5.3	40.9	34.0	148	362	613	1202	3.62
⑬	舗装	曲げ4.5-6.5-40(規格外)	N	曲げ4.5-6.5-40N	曲げ4.5	曲げ5.3	40.9	34.9	154	377	621	1168	3.77	
鉄筋 コン クリ ート	⑭	普通	21-8-20-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑮	普通	24-8-20-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑮-1	普通	24-8-20-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑯	普通	24-8-40-55%	N	27-8-40N	27	32	54.7	41.6	154	282	773	1094	2.82
	⑰	普通	24-8-20-C300-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑱	普通	27-8-20-50%	N	33-8-20N	33	39	48.1	44.9	169	352	791	978	3.52
	⑲	普通	27-8-20-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑳	普通	30-8-20-55%	N	30-8-20N	30	36	50.7	47.1	169	334	835	947	3.34
	21	普通	40-8-20-55%	H	40-8-20H	40	47	36.6	37.2	173	473	613	1041	4.73

※1)空気量は4.5% ※2)配合内容については、予告なく変更することがございます。

福島県土木工事に用標準配合一覧表 (平成29年度)

高炉セメントB種

(株)シーズ

(標準形混和剤使用)

無筋鉄筋	区分番号	区分番号		(株)シーズ	呼び強度	配合強度	水セメント比	細骨材率	単体量 (kg/m ³)					
							(%)	(%)	水	セメント	砂	砕石	混和剤	
無筋 コンクリート	②	普通	18-8-40	BB	18-8-40BB	18	22	71.2	43.7	155	218	830	1078	2.18
	③	規格外	18-3-20-C265-60%	BB	24-3-20BB	24	29	58.9	46.7	162	276	856	984	2.76
	④	普通	18-5-40-60%	BB	24-5-40BB	24	29	58.9	41.1	150	255	773	1118	2.55
	⑤	普通	18-8-40-C230-60%	BB	24-8-40BB	24	29	58.9	41.8	154	262	780	1094	2.62
	⑤-1	普通	18-8-40-60%	BB	24-8-40BB	24	29	58.9	41.8	154	262	780	1094	2.62
	⑥-1	普通	18-8-40-60%	BB	24-8-40BB	24	29	58.9	41.8	154	262	780	1094	2.62
	⑦	普通	18-15-40-C270-60%	BB	24-15-40BB	24	29	58.9	43.6	165	281	793	1036	2.81
	⑨-1	普通	18-8-40-55%	BB	27-8-40BB	27	32	54.8	40.4	154	282	746	1110	2.82
	⑪	普通	30-15-40-C370-50%	BB	36-15-40BB	36	42	44.5	36.0	167	376	624	1118	3.76
	⑫	舗装	曲げ4.5-2.5-40(規格外)	BB	曲げ4.5-2.5-40BB	曲げ4.5	曲げ5.3	40.3	32.5	148	368	582	1218	3.68
	⑬	舗装	曲げ4.5-6.5-40(規格外)	BB	曲げ4.5-6.5-40BB	曲げ4.5	曲げ5.3	40.3	33.3	154	383	587	1184	3.83
鉄筋 コンクリート	⑭	普通	21-8-20-55%	BB	27-8-20BB	27	32	54.8	46.5	169	309	830	963	3.09
	⑮	普通	24-8-20-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑮-1	普通	24-8-20-55%	BB	27-8-20BB	27	32	54.8	46.5	169	309	830	963	3.09
	⑯	普通	24-8-40-55%	BB	27-8-40BB	27	32	54.8	40.4	154	282	746	1110	2.83
	⑰	普通	24-8-20-C300-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	947	3.09
	⑱	普通	27-8-20-50%	BB	33-8-20BB	33	39	47.2	43.4	169	359	757	994	3.59
	⑲	普通	27-8-20-55%	N	27-8-20N	27	32	54.7	47.7	169	309	856	846	3.09
	⑳	普通	30-8-20-55%	N	30-8-20N	30	36	50.7	47.1	169	334	835	978	3.34
	21	普通	40-8-20-55%	H	40-8-20H	40	47	36.6	37.2	173	473	613	1041	4.73

※1)空気量は4.5%

※2)配合内容については、予告なく変更することがございます。